




ASTRAL




ASTRAL abricot 08




ASTRAL aubergine 27



ASTRAL perle 96




ASTRAL sienne 29



ASTRAL anthracite 38



ASTRAL océan 91



ASTRAL arctique 58



ASTRAL blanc 01



ASTRAL mastic 48




ASTRAL taupe 95




ASTRAL noir 10




ASTRAL BPI 00




ASTRAL Beige 63




ASTRAL Safran 49



ASTRAL Terre 107




ASTRAL Chamois 111



ASTRAL Bordeaux 04



ASTRAL Ecume 82



ASTRAL Sapin 126




ASTRAL Kaki 148

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

ASTRAL



ASTRAL Amande 75

ASTRAL crème 02

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Wärmeschutz

Applications Vorhänge - Falgardinen - Flächenvorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 280 g/m² Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis

Mindestbestellmenge 25

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Lichtreflexion :	82 %
	Lichtabsorption :	18 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	74 %
	Sonnenabsorption :	26 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8)	5
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0,5
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	26
	Querfäden	15
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	62
Querfäden	31	

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected