




# ASTRAL




ASTRAL abricot 08



ASTRAL aubergine 27




ASTRAL sienne 29




ASTRAL anthracite 38




ASTRAL océan 91



ASTRAL arctique 58



ASTRAL blanc 01



ASTRAL mastic 48



ASTRAL crème 02




ASTRAL taupe 95




ASTRAL noir 10




ASTRAL BPI 00




ASTRAL Beige 63




ASTRAL Safran 49



ASTRAL Terre 107




ASTRAL Chamois 111




ASTRAL Bordeaux 04



ASTRAL Ecume 82



ASTRAL Sapin 126



ASTRAL Kaki 148

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

# ASTRAL



ASTRAL Amande 75

# ASTRAL perle 96

Dieser Abdunkelungsstoff ist sehr effizient. Er ist in einer breiten Farbpalette erhältlich

## Technische Eigenschaften



Wärmeschutz

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 280 g/m<sup>2</sup> Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis

Mindestbestellmenge 25

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Lichtreflexion :	82 %
	Lichtabsorption :	18 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	74 %
	Sonnenabsorption :	26 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %
Beständigkeit	Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8)	5
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0,5
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	26
	Querfäden	15
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	62
Querfäden	31	

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected