




ASTRAL




ASTRAL abricot 08




ASTRAL aubergine 27



ASTRAL perle 96




ASTRAL sienne 29



ASTRAL anthracite 38




ASTRAL océan 91




ASTRAL arctique 58




ASTRAL blanc 01




ASTRAL mastic 48



ASTRAL crème 02




ASTRAL taupe 95




ASTRAL noir 10




ASTRAL BPI 00




ASTRAL Beige 63



ASTRAL Terre 107




ASTRAL Chamois 111




ASTRAL Bordeaux 04



ASTRAL Ecume 82



ASTRAL Sapin 126



ASTRAL Kaki 148

drapilux
By Sotexpro


DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

ASTRAL



ASTRAL Amande 75



ASTRAL Safran 49

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Wärmeschutz

Applications Falzgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 280 g/m² Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis     

Mindestbestellmenge 25

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit

EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Optischer Index

Lichtreflexion :	82 %
Lichtabsorption :	18 %
Lichtdurchlässigkeit :	0 %

Thermaler Index

Sonnenreflexion :	74 %
Sonnenabsorption :	26 %
Sonnendurchlässigkeit :	0 %
UV-Durchlässigkeit :	0 %
Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %

Beständigkeit

Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8)	5
Formstabilität (%)	
Verzerrung	-0.5
Querfäden	0
Bruchdehnung	
Verzerrung	26
Querfäden	15
Bruchlast (daN)	
Verzerrung	62
Querfäden	31

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected