




BORNEO




BORNEO Acier 18




BORNEO Mastic 48




BORNEO Gris 97



BORNEO Blanc 01



BORNEO BPI 00



BORNEO Noir 10



BORNEO Crème 02

Starke Verdunkelung mit 99% Abdunkelungsstoff,

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications **Faltgardinen - Vorhänge**

Zusammensetzung **100% feuerfester Polyester**

Gewicht **440 g/m²** Breite **280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärts- oder Standardrichtung** Eignung **↔ cm ↑ cm**

Pflegehinweis

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)**

Mindestbestellmenge **1**

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.89
	Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a _w) : 0.90
	Akustische Absorptionsklasse (a _w) : A
Optischer Index	Lichtreflexion : 48 %
	Lichtabsorption : 52 %
	Lichtdurchlässigkeit : 0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 49 %
	Sonnenabsorption : 51 %
	Sonnendurchlässigkeit : 0 %
	UV-Durchlässigkeit : 0 %
	G _{tot} : Gt 41 % Fc 69 %
Beständigkeit	Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) 0
	Formstabilität (%)
	Verzerrung -0.5
	Querfäden 0
	Bruchdehnung
	Verzerrung 31
	Querfäden 0
	Bruchlast (daN)
	Verzerrung 130
Querfäden 250	

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected