




# BORNEO




BORNEO Acier 18




BORNEO Mastic 48




BORNEO Crème 02




BORNEO Blanc 01



BORNEO BPI 00



BORNEO Noir 10



# BORNEO Gris 97

Starke Verdunkelung mit 99% Abdunkelungsstoff,

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications **Faltgardinen - Vorhänge**

Zusammensetzung **100% feuerfester Polyester**

Gewicht **440 g/m<sup>2</sup>** Breite **280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärts- oder Standardrichtung** Eignung **↔ cm ↑ cm**

Pflegehinweis

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)**

Mindestbestellmenge **1**

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) :	<b>0.89</b>
	Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) :	<b>0.90</b>
	Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) :	<b>A</b>
Optischer Index	Lichtreflexion :	<b>60 %</b>
	Lichtabsorption :	<b>40 %</b>
	Lichtdurchlässigkeit :	<b>0 %</b>
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	<b>56 %</b>
	Sonnenabsorption :	<b>44 %</b>
	Sonnendurchlässigkeit :	<b>0 %</b>
	UV-Durchlässigkeit :	<b>0 %</b>
	G <sub>tot</sub> :	<b>Gt 39 % Fc 65 %</b>
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8)	<b>6</b>
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	<b>-0.5</b>
	Querfäden	<b>0</b>
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	<b>31</b>
	Querfäden	<b>0</b>
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	<b>130</b>
Querfäden	<b>250</b>	



DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected