




COLLIOURE




COLLIOURE Olive 61




COLLIOURE Agrume 69




COLLIOURE Miel 17




COLLIOURE Mandarine
93




COLLIOURE Océan 91




COLLIOURE Pervenche
13




COLLIOURE Ardoise 08




COLLIOURE Glacier 43




COLLIOURE Souris 31




COLLIOURE Blanc 01




COLLIOURE Ivoire 02




COLLIOURE Naturel 26



COLLIOURE Brun 23




COLLIOURE Titanium 98




COLLIOURE Noir 12




COLLIOURE eucalyptus
117




COLLIOURE navy 120



COLLIOURE lin 11



COLLIOURE marine 25




COLLIOURE
Bergamotte 121

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


COLLIOURE



COLLIOURE Absinthe
132




COLLIOURE Arctique 58




COLLIOURE Saumon
143




COLLIOURE Tomette 60




COLLIOURE Terre 107




COLLIOURE Cacao 168




COLLIOURE Chataigne
55



COLLIOURE Chamois
111



COLLIOURE Pêche 52



COLLIOURE Aubergine 27

Dieser einfarbige Körperstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Valence-Vorhänge - Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 270 g/m² Breite 140 cm / 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis 

Beschriftungen France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Lichtreflexion :	33 %
	Lichtabsorption :	64 %
	Lichtdurchlässigkeit :	3 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	50 %
	Sonnenabsorption :	36 %
	Sonnendurchlässigkeit :	14 %
	UV-Durchlässigkeit :	1 %
	Gtot :	Gt 41 % Fc 69 %
Beständigkeit	Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8)	5
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-3
	Querfäden	-0.5
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	26
	Querfäden	28
	Bruchlast (daN)	
Verzerrung	100	
Querfäden	160	