




M140 ALU




M140 ALU Menthe 122




M140 ALU Anis 62




M140 ALU Gris 97



M140 ALU Vieux rose
64



M140 ALU Lin 11



M140 ALU Ficelle 09

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit Wärmeschutz Transparent

Applications Falzgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% aluminiumbeschichteter feuerfester Polyester

Gewicht 70 g/m² Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	32 %
	Lichtabsorption :	40 %
	Lichtdurchlässigkeit :	28 %
Transparenter Schleier	Yes	
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	34 %
	Sonnenabsorption :	36 %
	Sonnendurchlässigkeit :	30 %
	UV-Durchlässigkeit :	28 %
	Gtot :	Gt 46 % Fc 78 %
Beständigkeit	Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8)	6
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0,5
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	14
	Querfäden	33
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	45
	Querfäden	41

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected