

# NOCLIN MURA 2334



NOCLIN MURA 2334  
Dune 170



NOCLIN MURA 2334  
Savane 185



NOCLIN MURA 2334  
Rose 129



NOCLIN MURA 2334  
Grenat 56



NOCLIN MURA 2334  
Terre 107



NOCLIN MURA 2334  
Cassis 97



NOCLIN MURA 2334  
Olive 61



NOCLIN MURA 2334  
Turquoise 53



NOCLIN MURA 2334  
Saphir 106



NOCLIN MURA 2334  
Glacier 43



NOCLIN MURA 2334  
Mastic 48



NOCLIN MURA 2334  
Minéral 157



NOCLIN MURA 2334  
Fusain 71



# NOCLIN MURA 2334 Ivoire 115

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant double face NOCLIN, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

## Technische Eigenschaften



Wärmeschutz

Applications **Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge**

Zusammensetzung **Polyester enduction acrylique**

Gewicht **380 g/m<sup>2</sup>** **Breite 280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärtsrichtung** **Eignung** ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis 

Mindestbestellmenge **1**

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	<b>53 %</b>
	Lichtabsorption :	<b>47 %</b>
	Lichtdurchlässigkeit :	<b>0 %</b>
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	<b>64 %</b>
	Sonnenabsorption :	<b>36 %</b>
	Sonnendurchlässigkeit :	<b>0 %</b>
	UV-Durchlässigkeit :	<b>0 %</b>
	Gtot :	<b>Gt 36 % Fc 61 %</b>
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8)	<b>4</b>
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	<b>-1</b>
	Querfäden	<b>-1</b>
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	<b>48</b>
	Querfäden	<b>72</b>
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	<b>51</b>
Querfäden	<b>84</b>	

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected