


# NOCTURNE




NOCTURNE Océan 91



NOCTURNE Arctique 58



NOCTURNE Cyan 90




NOCTURNE Mousse 92




NOCTURNE Orange 15



NOCTURNE Fuchsia 33



NOCTURNE Sienne 29



NOCTURNE Perle 96




NOCTURNE Gris  03




NOCTURNE Cr me 02




NOCTURNE Mastic 48




NOCTURNE Brun 23



NOCTURNE Taupe 95



NOCTURNE Noir 10




NOCTURNE anthracite  
38



NOCTURNE absinthe  
132



NOCTURNE aubergine  
27



NOCTURNE Chamois  
111



NOCTURNE Bordeaux  
04




NOCTURNE Rubis 59

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstra e 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

# NOCTURNE



NOCTURNE Saumon  
143



NOCTURNE Or 94



NOCTURNE Terre 107




NOCTURNE Amande 75



NOCTURNE  
Bergamotte 121




NOCTURNE Tilleul 103



NOCTURNE Prairie 125



NOCTURNE Sapin 126




NOCTURNE Ecume 82




NOCTURNE Beige 63



NOCTURNE Mordoré  
133



NOCTURNE Galet 147




NOCTURNE BPI 00

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



# NOCTURNE Abricot 08

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 280 g/m<sup>2</sup> Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis     

Mindestbestellmenge 1

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	71 %
	Lichtabsorption :	29 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	66 %
	Sonnenabsorption :	34 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Lichteichtheit (Einheiten Klasse/8)	5
	Pilling	3-4
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0,5
	Querfäden	0
	Martindale (Zyklen)	40000
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	19
	Querfäden	22
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	37
Querfäden	57	