


NOCTURNE



NOCTURNE Océan 91



NOCTURNE Arctique 58



NOCTURNE Cyan 90



NOCTURNE Mousse 92



NOCTURNE Abricot 08



NOCTURNE Orange 15




NOCTURNE Fuchsia 33



NOCTURNE Sienne 29




NOCTURNE Perle 96



NOCTURNE Grisé 03




NOCTURNE Crème 02



NOCTURNE Mastic 48



NOCTURNE Brun 23



NOCTURNE Taupe 95




NOCTURNE Noir 10




NOCTURNE anthracite
38



NOCTURNE absinthe
132



NOCTURNE aubergine
27



NOCTURNE Chamois
111



NOCTURNE Bordeaux
04

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

NOCTURNE




NOCTURNE Rubis 59




NOCTURNE Saumon
143



NOCTURNE Or 94



NOCTURNE Terre 107



NOCTURNE
Bergamotte 121




NOCTURNE Tilleul 103



NOCTURNE Prairie 125



NOCTURNE Sapin 126




NOCTURNE Ecume 82




NOCTURNE Beige 63



NOCTURNE Mordoré
133



NOCTURNE Galet 147



NOCTURNE BPI 00

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



NOCTURNE Amande 75

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß melierter Acryl-Beschichtung

Gewicht 280 g/m² Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis    

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	71 %
	Lichtabsorption :	29 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	66 %
	Sonnenabsorption :	34 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Lichteichteit (Einheiten Klasse/8)	5
	Pilling	3-4
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0,5
	Querfäden	0
	Martindale (Zyklen)	40000
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	19
	Querfäden	22
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	37
Querfäden	57	

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected