


# NOCTURNE MURA 2334



NOCTURNE MURA 2334  
Minéral 157



NOCTURNE MURA 2334  
Mastic 48



NOCTURNE MURA 2334  
Olive 61



NOCTURNE MURA 2334  
Savane 185



NOCTURNE MURA 2334  
Glacier 43



NOCTURNE MURA 2334  
Rose 129



NOCTURNE MURA 2334  
Saphir 106



NOCTURNE MURA 2334  
Grenat 56



NOCTURNE MURA 2334  
Terre 107



NOCTURNE MURA 2334  
Fusain 71



# NOCTURNE MURA 2334

## Dune 170

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant Nocturne, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

### Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Falzgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 280 g/m<sup>2</sup> Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis

Mindestbestellmenge 1



## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	71 %
	Lichtabsorption :	29 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	66 %
	Sonnenabsorption :	34 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Lichteichtheit (Einheiten Klasse/8)	5
	Pilling	3-4
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0.5
	Querfäden	0
	Martindale (Zyklen)	40000
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	19
	Querfäden	22
	Bruchlast (daN)	
Verzerrung	37	
Querfäden	57	



DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected