




# NOCTURNE



NOCTURNE Océan 91



NOCTURNE Arctique 58



NOCTURNE Cyan 90



NOCTURNE Mousse 92




NOCTURNE Abricot 08



NOCTURNE Orange 15



NOCTURNE Fuchsia 33



NOCTURNE Sienne 29




NOCTURNE Perle 96




NOCTURNE Grisé 03




NOCTURNE Crème 02




NOCTURNE Mastic 48



NOCTURNE Brun 23



NOCTURNE Taupe 95




NOCTURNE Noir 10




NOCTURNE anthracite  
38



NOCTURNE absinthe  
132



NOCTURNE aubergine  
27



NOCTURNE Chamois  
111




NOCTURNE Bordeaux  
04

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

# NOCTURNE



NOCTURNE Saumon  
143



NOCTURNE Or 94



NOCTURNE Terre 107



NOCTURNE Amande 75




NOCTURNE  
Bergamotte 121




NOCTURNE Tilleul 103




NOCTURNE Prairie 125



NOCTURNE Sapin 126




NOCTURNE Ecume 82




NOCTURNE Beige 63



NOCTURNE Mordoré  
133



NOCTURNE Galet 147




NOCTURNE BPI 00

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



# NOCTURNE Rubis 59

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß melierter Acryl-Beschichtung

Gewicht 280 g/m<sup>2</sup> Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis

Mindestbestellmenge 1

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	71 %
	Lichtabsorption :	29 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	66 %
	Sonnenabsorption :	34 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Lichteichteit (Einheiten Klasse/8)	5
	Pilling	3-4
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0,5
	Querfäden	0
	Martindale (Zyklen)	40000
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	19
	Querfäden	22
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	37
Querfäden	57	