

SIENTO LITO




SIENTO LITO Girofle
186



SIENTO LITO Souris 31



SIENTO LITO Taupe 95



SIENTO LITO Minéral
157



SIENTO LITO Cachou
159



SIENTO LITO Poivre 181



SIENTO LITO Poireau
162




SIENTO LITO Lichen 156



SIENTO LITO Cuivre 50



SIENTO LITO Kaki 148



SIENTO LITO Lierre 124



SIENTO LITO Brousse
192



SIENTO LITO Cordage
172



SIENTO LITO Sahara
169



SIENTO LITO Lin 11



SIENTO LITO Hortensia
134




SIENTO LITO Lilas 19

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



SIENTO LITO Sapin 126

Licht filternder Stoff aus recycelten Garnen Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns, mit dem diese Qualität gewebt wird, können zu leichten Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen führen.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Recycled fabrics

Applications Falzgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Dekorative Rahmen

Zusammensetzung 100% Polyester FR, davon 90% aus recyceltem Material

Gewicht 335 g/m² Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis     

Beschriftungen France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Mindestbestellmenge 1



Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Akustik

Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : **0.76**

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a_w) : **0.70**

Akustische Absorptionsklasse (a_w) : **C**

Beständigkeit

Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) **5**

Pilling **1**

Formstabilität (%)

Verzerrung **-1**

Querfäden **-0.5**

Martindale (Zyklen) **20000**

Bruchdehnung

Verzerrung **49**

Querfäden **34**

Bruchlast (daN)

Verzerrung **140**

Querfäden **79**

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected