


SOFTLINE




SOFTLINE Blanc 01



SOFTLINE Champagne
02




SOFTLINE Perle 96




SOFTLINE Parchemin
145




SOFTLINE Vieux rose 64



SOFTLINE Menthe 122



SOFTLINE Océan 91



SOFTLINE Anthracite 38

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 80 g/m² Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis 

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	41 %
	Lichtabsorption :	43 %
	Lichtdurchlässigkeit :	16 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	52 %
	Sonnenabsorption :	23 %
	Sonnendurchlässigkeit :	25 %
	UV-Durchlässigkeit :	1 %
	Gtot :	Gt 40 % Fc 68 %
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8)	3
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0.5
	Querfäden	-0.5
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	25
	Querfäden	10
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	45
Querfäden	23	

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected