


SOFTLINE




SOFTLINE Blanc 01



SOFTLINE Champagne
02




SOFTLINE Perle 96




SOFTLINE Parchemin
145





SOFTLINE Vieux rose 64



SOFTLINE Océan 91



SOFTLINE Anthracite 38



SOFTLINE Menthe 122

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 80 g/m² Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis 

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Feuerfestigkeit | M1 / B1 / IMO PASS | |
| Optischer Index | Lichtreflexion : | 41 % |
| | Lichtabsorption : | 43 % |
| | Lichtdurchlässigkeit : | 16 % |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion : | 52 % |
| | Sonnenabsorption : | 23 % |
| | Sonnendurchlässigkeit : | 25 % |
| | UV-Durchlässigkeit : | 1 % |
| | Gtot : | Gt 40 % Fc 68 % |
| Beständigkeit | Lichteinheit (Einheiten Klasse/8) | 3 |
| | Formstabilität (%) | |
| | Verzerrung | -0.5 |
| | Querfäden | -0.5 |
| | Bruchdehnung | |
| | Verzerrung | 25 |
| | Querfäden | 10 |
| | Bruchlast (daN) | |
| | Verzerrung | 45 |
| Querfäden | 23 | |

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected