



3141 bpi 00  
Druck-Trägergewebe



MURA MINERAL 157  
Druck design

# Druck-Trägergewebe 3141 bpi 00 Druck design MURA MINERAL 157

Träger aus durchscheinendem Stoff für Digitaldruck.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit    Transparent

Applications    Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung    polyester/polyester FR

Gewicht    50 g/m<sup>2</sup>

Breite    290 cm

Stoffrichtung    Rückwärtsrichtung

Eignung    ↔ 13.0 cm    ↓ 13.0 cm

Pflegehinweis   

Beschriftung    France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Mindestbestellmenge    25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	25 %
	Lichtabsorption :	4 %
	Lichtdurchlässigkeit :	71 %
Transparenter Schleier	Yes	
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	25 %
	Sonnenabsorption :	3 %
	Sonnendurchlässigkeit :	72 %
	UV-Durchlässigkeit :	65 %
	Gtot :	Gt 50 % Fc 85 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8)	6
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-1
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	28
	Querfäden	34
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	30
	Querfäden	36

# Druck design MURA



MURA NOIR 10



MURA GLACIER 43



MURA MASTIC 48



MURA GRENAT 56



MURA OLIVE 61



MURA SAPHIR 106



MURA TERRE 107



MURA ROSE 129



MURA DUNE 170



MURA ETAIN 180



MURA SAVANE 185

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected