




**BIOSAT BPI 00**  
Druck-Trägergewebe



**VICTORIEN Graphite 77**  
Druck design



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Druck-Trägergewebe **BIOSAT BPI 00** Druck design **VICTORIEN Graphite 77**

Kombinieren Sie Ästhetik und Wohlergehen mit hochtechnischen Fasern für antibakterielle und antivirale Wirkung: tötet 99% der Bakterien (getestet an Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumoniae). BIOSAT wurde an 2 Virusstämmen getestet: umhülltes Human Coronavirus HCoV-229 (ähnlich wie Covid-19) und nicht umhülltes murines Norovirus (ähnlich wie Gastroenteritis-Virus). Für erstere tötet BIOSAT nahezu 98% des Virus in weniger als 2 Stunden und für letztere 73% in weniger als 2 Stunden. Dieser Stoff wird als Druck-Trägermaterial angeboten.

### Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Antibakteriell



Antiviral



Akustik

**Applications** Faltdgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Trennvorhänge

**Zusammensetzung** polyester/polyester FR bioactive

**Gewicht** 135 g/m<sup>2</sup>

**Breite** 280 cm

**Stoffrichtung** Rückwärtsrichtung

**Eignung** ↔ 10.0 cm ↓ 10.0 cm

**Pflegehinweis**


**Beschriftung** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Mindestbestellmenge** 25

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.72</b>	
Antibakteriell	Yes	
Beständigkeit	Pilling	<b>5</b>
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	<b>-0.5</b>
	Querfäden	<b>-0.5</b>
	Martindale (Zyklen)	<b>14000</b>
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	<b>43</b>
	Querfäden	<b>37</b>
	Bruchlast (daN)	
Verzerrung	<b>42</b>	
Querfäden	<b>129</b>	

# Druck design VICTORIEN



VICTORIEN multico 98

**drapilux**

By Sotexpro

**DRAPILUX GmbH** - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected