



BOREAL Cuivre 50

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die sich für jegliche Stils und Launen eignen.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications Faltgardinen - Valence-Vorhänge - Innenfutter - Bettläufer - Vorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 260 g/m² Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis     

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| Feuerfestigkeit | M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Akustik | Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : | 0.88 |
| | Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a _w) : | 0.90 |
| | Akustische Absorptionsklasse (a _w) : | A |
| Optischer Index | Lichtreflexion : | 55 % |
| | Lichtabsorption : | 45 % |
| | Lichtdurchlässigkeit : | 0 % |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion : | 53 % |
| | Sonnenabsorption : | 47 % |
| | Sonnendurchlässigkeit : | 0 % |
| | UV-Durchlässigkeit : | 0 % |
| | G _{tot} : | Gt 40 % Fc 67 % |
| Beständigkeit | Lichteinheit (Einheiten Klasse/8) | 6 |
| | Formstabilität (%) | |
| | Verzerrung | 0 |
| | Querfäden | 0 |
| | Bruchdehnung | |
| | Verzerrung | 17 |
| | Querfäden | 27 |
| | Bruchlast (daN) | |
| | Verzerrung | 87 |
| Querfäden | 110 | |

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected