



# BOREAL Faience 149

Dieser Stoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar. Er passt zu allen Stilarten und Atmosphären.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications Faltgardinen - Valence-Vorhänge - Innenfutter - Bettläufer - Vorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 260 g/m<sup>2</sup> Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis     

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 1

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.88</b>	
	Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) : <b>0.90</b>	
	Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) : <b>A</b>	
Optischer Index	Lichtreflexion : <b>55 %</b>	
	Lichtabsorption : <b>45 %</b>	
	Lichtdurchlässigkeit : <b>0 %</b>	
Thermaler Index	Sonnenreflexion : <b>53 %</b>	
	Sonnenabsorption : <b>47 %</b>	
	Sonnendurchlässigkeit : <b>0 %</b>	
	UV-Durchlässigkeit : <b>0 %</b>	
	G <sub>tot</sub> : <b>Gt 40 % Fc 67 %</b>	
Beständigkeit	Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) <b>6</b>	
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung <b>0</b>	
	Querfäden <b>0</b>	
	Bruchdehnung	
	Verzerrung <b>17</b>	
	Querfäden <b>27</b>	
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung <b>87</b>	
Querfäden <b>110</b>		

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected