



BOREAL Oc an 91

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhaltlich, die sich f r jegliche Stils und Launen eignen.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Warmeschutz



Akustik

Applications Faltgardinen - Valence-Vorhange - Innenfutter - Bettlaufer - Vorhange

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 260 g/m² Breite 290 cm

Stoffrichtung R ckwarts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis     

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 1



Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldampfungskoeffizient (NRC) : 0.88 Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a _w) : 0.90 Akustische Absorptionsklasse (a _w) : A
Optischer Index	Lichtreflexion : 55 % Lichtabsorption : 45 % Lichtdurchlassigkeit : 0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 53 % Sonnenabsorption : 47 % Sonnendurchlassigkeit : 0 % UV-Durchlassigkeit : 0 % G _{tot} : Gt 40 % Fc 67 %
Bestandigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) 6 Formstabilitat (%) Verzerrung 0 Querfaden 0 Bruchdehnung Verzerrung 17 Querfaden 27 Bruchlast (daN) Verzerrung 87 Querfaden 110

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstra e 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected