



# BORNEO Acier 18

Starke Verdunkelung mit 99% Abdunkelungsstoff,

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications **Faltgardinen - Vorhänge**

Zusammensetzung **100% feuerfester Polyester**

Gewicht **440 g/m<sup>2</sup>** **Breite 280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärts- oder Standardrichtung** **Eignung ↔ cm ↑ cm**

Pflegehinweis    

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)**

Mindestbestellmenge **1**

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.89</b>
	Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) : <b>0.90</b>
	Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) : <b>A</b>
Optischer Index	Lichtreflexion : <b>14 %</b>
	Lichtabsorption : <b>86 %</b>
	Lichtdurchlässigkeit : <b>0 %</b>
Thermaler Index	Sonnenreflexion : <b>33 %</b>
	Sonnenabsorption : <b>67 %</b>
	Sonnendurchlässigkeit : <b>0 %</b>
	UV-Durchlässigkeit : <b>0 %</b>
	G <sub>tot</sub> : <b>Gt 46 % Fc 78 %</b>
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8) <b>6</b>
	Formstabilität (%)
	Verzerrung <b>-0.5</b>
	Querfäden <b>0</b>
	Bruchdehnung
	Verzerrung <b>31</b>
	Querfäden <b>0</b>
	Bruchlast (daN)
	Verzerrung <b>130</b>
Querfäden <b>250</b>	



DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected