



# CORTE Taupe 95

Dieser einfarbige, Licht filternde Stoff ist in mehreren Farben erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications **Faltgardinen - Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung - Bettläufer - Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen**

Zusammensetzung **100% feuerfester Polyester**

Gewicht **230 g/m<sup>2</sup>** Breite **140 cm / 280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärts- oder Standardrichtung** Eignung **↔ cm ↓ cm**

Pflegehinweis

Beschriftungen **France Terre Textile (R016)**

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)**

Mindestbestellmenge **1**

## Technische Eigenschaften

|                 |  |
|-----------------|--|
| Feuerfestigkeit | M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno   |
| Akustik         | Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.90</b><br>Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) : <b>0.85</b><br>Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) : <b>B</b>  |
| Optischer Index | Lichtreflexion : <b>65 %</b><br>Lichtabsorption : <b>15 %</b><br>Lichtdurchlässigkeit : <b>20 %</b>  |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion : <b>63 %</b><br>Sonnenabsorption : <b>15 %</b><br>Sonnendurchlässigkeit : <b>22 %</b><br>UV-Durchlässigkeit : <b>3 %</b><br>Gtot : <b>Gt 37 % Fc 62 %</b>   |
| Beständigkeit   | Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) <b>5</b><br>Pilling <b>4</b><br>Formstabilität (%)<br>Verzerrung <b>-2</b><br>Querfäden <b>-0.5</b><br>Martindale (Zyklen) <b>25000</b><br>Bruchdehnung<br>Verzerrung <b>34</b><br>Querfäden <b>28</b><br>Bruchlast (daN)<br>Verzerrung <b>130</b><br>Querfäden <b>90</b> |



DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected