



ETAMINE Taupe 95

Dieser leuchtend-luftige durchscheinende Vorhang ist in mehreren Uni-Farbtönen erhältlich.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit Transparent

Applications Vorhänge - Falgardinen - Flächenvorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 95 g/m² Breite 300 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↑ cm

Pflegehinweis

Beschriftungen France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Lichtreflexion :	33 %
	Lichtabsorption :	16 %
	Lichtdurchlässigkeit :	51 %
Transparenter Schleier	Yes	
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	34 %
	Sonnenabsorption :	14 %
	Sonnendurchlässigkeit :	52 %
	UV-Durchlässigkeit :	41 %
	Gtot :	Gt 47 % Fc 79 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8)	4
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	0
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	46
	Querfäden	13
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	41
Querfäden	40	

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected