



# NOCLIN fond naturel FARNAY 2335 Sienne 29

## Technische Eigenschaften



Wärmeschutz

Applications Falgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung Polyester enduction acrylique

Gewicht 380 g/m<sup>2</sup> 1064 g/m<sup>2</sup> Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis   

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 5

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	53 %
	Lichtabsorption :	47 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	64 %
	Sonnenabsorption :	36 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 36 % Fc 61 %
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8)	4
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-1
	Querfäden	-1
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	48
	Querfäden	72
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	51
Querfäden	84	

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected