



NOCLIN MURA 2334 Minéral 157

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant double face NOCLIN, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

Technische Eigenschaften



Wärmeschutz

Applications **Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge**

Zusammensetzung **Polyester enduction acrylique**

Gewicht **380 g/m²** **Breite 280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärtsrichtung** **Eignung** ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis 

Mindestbestellmenge **1**

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	B1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion :	53 %
	Lichtabsorption :	47 %
	Lichtdurchlässigkeit :	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	64 %
	Sonnenabsorption :	36 %
	Sonnendurchlässigkeit :	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot :	Gt 36 % Fc 61 %
Beständigkeit	Lichteinheit (Einheiten Klasse/8)	4
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-1
	Querfäden	-1
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	48
	Querfäden	72
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	51
Querfäden	84	

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected