




NOCLIN NATUREL 26
Druck-Trägergewebe



RIVE Turquoise 53
Druck design



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Druck-Trägergewebe **NOCLIN NATUREL 26**

Druck design **RIVE Turquoise 53**

Occultant double face effet lin et relié, le Noclin est également disponible en support d'impression, pour permettre d'apporter profondeur et relief à vos dessins, attention le coloris beige du fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltdgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung Polyester enduction acrylique

Gewicht 380 g/m²

Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

Pflegehinweis    

Beschriftung

Mindestbestellmenge 25

Technische Eigenschaften

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Feuerfestigkeit | B1 / IMO PASS | |
| Optischer Index | Lichtreflexion : | 53 % |
| | Lichtabsorption : | 47 % |
| | Lichtdurchlässigkeit : | 0 % |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion : | 64 % |
| | Sonnenabsorption : | 36 % |
| | Sonnendurchlässigkeit : | 0 % |
| | UV-Durchlässigkeit : | 0 % |
| | Gtot : | Gt 36 % Fc 61 % |
| Beständigkeit | Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) | 4 |
| | Formstabilität (%) | |
| | Verzerrung | -1 |
| | Querfäden | -1 |
| | Bruchdehnung | |
| | Verzerrung | 48 |
| | Querfäden | 72 |
| Bruchlast (daN) | | |
| Verzerrung | 51 | |
| Querfäden | 84 | |


Druck design RIVE




RIVE Fuchsia 33



RIVE Bleu 41




RIVE Jaune 46




RIVE Océan 91



RIVE Sable 67



RIVE Taupe 95



RIVE Gris 97

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected