




NOCTEA BPI 00
Druck-Trägergewebe



SAPHIR Hortensia 134
Druck design

Druck-Trägergewebe **NOCTEA BPI 00** Druck design **SAPHIR Hortensia 134**

Dieser Stoff wird als Druck-Trägermaterial verwendet.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications Faltdamen - Rollos - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 310 g/m²

Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Pflegehinweis

Beschriftung

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Technische Eigenschaften

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Feuerfestigkeit | M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS | |
| Optischer Index | Lichtreflexion : | 71 % |
| | Lichtabsorption : | 29 % |
| | Lichtdurchlässigkeit : | 0 % |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion : | 66 % |
| | Sonnenabsorption : | 34 % |
| | Sonnendurchlässigkeit : | 0 % |
| | UV-Durchlässigkeit : | 0 % |
| | Gtot : | Gt 35 % Fc 60 % |
| | Beständigkeit | Lichteinheit (Einheiten Klasse/8) |
| Formstabilität (%) | | |
| Verzerrung | | -0,5 |
| Querfäden | | 0 |
| Bruchdehnung | | |
| Verzerrung | | 19 |
| Querfäden | | 22 |
| Bruchlast (daN) | | |
| Verzerrung | | 37 |
| Querfäden | 57 | |

Druck design SAPHIR



SAPHIR Naturel 26



SAPHIR Violine 105



SAPHIR Gentiane 16



SAPHIR Aubergine 27



SAPHIR Opéra 104



SAPHIR Absinthe 132



SAPHIR Reflet 140



SAPHIR Acier 18

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected