



# NOCTURNE MURA 2334 Grenat 56

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant Nocturne, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 280 g/m<sup>2</sup> Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis

Mindestbestellmenge 1



## Technische Eigenschaften

|                 |                                     |                 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Feuerfestigkeit | M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS |                 |
| Optischer Index | Lichtreflexion :                    | 71 %            |
|                 | Lichtabsorption :                   | 29 %            |
|                 | Lichtdurchlässigkeit :              | 0 %             |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion :                   | 66 %            |
|                 | Sonnenabsorption :                  | 34 %            |
|                 | Sonnendurchlässigkeit :             | 0 %             |
|                 | UV-Durchlässigkeit :                | 0 %             |
|                 | Gtot :                              | Gt 35 % Fc 60 % |
| Beständigkeit   | Lichteinheit (Einheiten Klasse/8)   | 4               |
|                 | Pilling                             | 3-4             |
|                 | Formstabilität (%)                  |                 |
|                 | Verzerrung                          | -0.5            |
|                 | Querfäden                           | 0               |
|                 | Martindale (Zyklen)                 | 40000           |
|                 | Bruchdehnung                        |                 |
|                 | Verzerrung                          | 19              |
|                 | Querfäden                           | 22              |
|                 | Bruchlast (daN)                     |                 |
| Verzerrung      | 37                                  |                 |
| Querfäden       | 57                                  |                 |

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected