



**OPAQ BPI 00**  
Druck-Trägergewebe



**SAPHIR Acier 18**  
Druck design



## Druck-Trägergewebe **OPAQ BPI 00** Druck design **SAPHIR Acier 18**

Druck-Trägergewebe zur Verdunkelung ohne Klassifizierung

### Technische Eigenschaften

**Applications** Falgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

**Zusammensetzung** 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

**Gewicht** 280 g/m<sup>2</sup>

**Breite** 280 cm

**Stoffrichtung** Rückwärtsrichtung

**Eignung** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

**Pflegehinweis**     

**Beschriftung**

**Mindestbestellmenge** 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Technische Eigenschaften

|                 |                                   |                        |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Optischer Index | Lichtreflexion :                  | <b>82 %</b>            |
|                 | Lichtabsorption :                 | <b>18 %</b>            |
|                 | Lichtdurchlässigkeit :            | <b>0 %</b>             |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion :                 | <b>74 %</b>            |
|                 | Sonnenabsorption :                | <b>26 %</b>            |
|                 | Sonnendurchlässigkeit :           | <b>0 %</b>             |
|                 | UV-Durchlässigkeit :              | <b>0 %</b>             |
|                 | Gtot :                            | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Beständigkeit   | Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) | <b>5</b>               |
|                 | Formstabilität (%)                |                        |
|                 | Verzerrung                        | <b>-0,5</b>            |
|                 | Querfäden                         | <b>0</b>               |
|                 | Bruchdehnung                      |                        |
|                 | Verzerrung                        | <b>26</b>              |
|                 | Querfäden                         | <b>15</b>              |
| Bruchlast (daN) |                                   |                        |
| Verzerrung      | <b>62</b>                         |                        |
| Querfäden       | <b>31</b>                         |                        |


## Druck design SAPHIR




SAPHIR Naturel 26




SAPHIR Violine 105




SAPHIR Gentiane 16




SAPHIR Aubergine 27




SAPHIR Opéra 104



SAPHIR Absinthe 132



SAPHIR Hortensia 134



SAPHIR Reflet 140

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected