



SIENTO RECYCLE UNI Lin 11
Druck-Trägergewebe



6045 Céladon 135
Druck design



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Druck-Trägergewebe **SIENTO** **RECYCLE UNI Lin 11** Druck design **6045 Céladon 135**

Natté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik



Recycled fabrics

Applications Vorhänge - Kissen - Faltdgardinen - Flächenvorhänge - Bettwäsche - Valence-Vorhänge - Bestuhlung - Bettläufer

Zusammensetzung 80% recycelter feuerfester Polyester / 20% feuerfester Polyester

Gewicht 330 g/m²

Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung

Eignung ↔ 32.0 cm ↓ 32.0 cm

Pflegehinweis     

Beschriftung France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

Mindestbestellmenge 25

Technische Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Feuerfestigkeit | M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |
| Akustik | Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.73 |
| Optischer Index | Lichtreflexion : 41 % |
| | Lichtabsorption : 51 % |
| | Lichtdurchlässigkeit : 8 % |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion : 55 % |
| | Sonnenabsorption : 29 % |
| | Sonnendurchlässigkeit : 16 % |
| | UV-Durchlässigkeit : 5 % |
| | Gtot : Gt 39 % Fc 66 % |
| Beständigkeit | Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) 6 |
| | Pilling 4-5 |
| | Formstabilität (%) |
| | Verzerrung -1,5 |
| | Querfäden -1,5 |
| | Martindale (Zyklen) 90000 |
| | Bruchdehnung |
| | Verzerrung 41 |
| | Querfäden 44 |
| | Bruchlast (daN) |
| Verzerrung 180 | |
| Querfäden 150 | |