# NOCLIN fond naturel MURA 2334

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Terre 107

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Minéral 157

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Glacier 43

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Grenat 56

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Cassis 97

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Ivoire 115

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Dune 170

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Mastic 48

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Olive 61

NOCLIN fond naturel MURA 2334 Rose
129

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Savane 185

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Turquoise 53

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Fusain 71

# NOCLIN fond naturel MURA 2334 Saphir 106

## Technische Eigenschaften

Non feu

| | |
|---|---|
| **Anwendungen** | Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| **Gewicht** | 380 g/m² 1064 g/ml **Breite** 280 cm |
| **Laufrichtung** | Contresens |
| **Zertifizierungen** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Mindestbestellung** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Technische Merkmale

| | | |
|---|---|---|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS | |
| Optischer Index | Réflexion lumineuse | **53 %** |
| | Absorption lumineuse | **47 %** |
| Thermischer Index | Réflexion solaire | **64 %** |
| | Absorption solaire | **36 %** |
| | Gtot | **Gt 36 % Fc 61 %** |
| Beständigkeit | Solidité lumière (Classe/8) | **4** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Kette | **-1** |
| | Schuss | **-1** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Kette | **48** |
| | Schuss | **72** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Kette | **51** |
| | Schuss | **84** |