

NOCTURNE MURA 2334




NOCTURNE MURA 2334 Saphir 106



NOCTURNE MURA 2334 Terre 107



NOCTURNE MURA 2334 Ivoire 115



NOCTURNE MURA 2334 Rose 129



NOCTURNE MURA 2334 Minéral 157



NOCTURNE MURA 2334 Dune 170



NOCTURNE MURA 2334 Savane 185




NOCTURNE MURA 2334 Glacier 43



NOCTURNE MURA 2334 Mastic 48





NOCTURNE MURA 2334 Turquoise 53




NOCTURNE MURA 2334 Grenat 56



NOCTURNE MURA 2334 Olive 61



NOCTURNE MURA 2334 Fusain 71



NOCTURNE MURA 2334 Cassis 97

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	280 g/m ² 784 g/ml Breite 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	71 %
	Absorption lumineuse	29 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	66 %
	Absorption solaire	34 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Boulochage	3-4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-0.5
	Schuss	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	19
	Schuss	22
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	37
	Schuss	57

