SADYNA

SADYNA Blanc 01

SADYNA Bordeaux 06

SADYNA Ciel 07

SADYNA Ficelle 09


SADYNA Noir 10

SADYNA Ivoire 115

SADYNA Acier 18

SADYNA Lie De Vin 202

SADYNA Marine 25

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen


SADYNA Anthracite 38

SADYNA Glacier 43

SADYNA Mastic 48

SADYNA Safran 49

SADYNA Vieux Rose 64

SADYNA Argent 73

SADYNA Paille 83

SADYNA Taupe 95





SADYNA Océan 19

Dieser einfarbige, das Licht filternde Abdunkelungsstoff ist ein Klassiker. Perfekt für einfachere Designs oder zur Kombination mit unseren Jacquard-Webmustern. In mehreren Farben erhältlich.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	320 g/m² **Breite** 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / IMO PASS / M1	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.88**
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.85**
	Classe d'absorption acoustique	**B**
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**7 %**
	Absorption lumineuse	**93 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**40 %**
	Absorption solaire	**51 %**
	Transmission solaire	**9 %**
	Gtot	**Gt 44 % Fc 75 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**3**
	Boulochage	**2-3**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**-1.5**
	Schuss	**0**
	Martindale (Cycles)	**20000**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**24**
	Schuss	**22**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**150**
	Schuss	**160**