


BIOSAT




BIOSAT Bpi 00




BIOSAT Blanc 01




BIOSAT Ivoire 02




BIOSAT Safran 05




BIOSAT Mandarine 06




BIOSAT Violine 105



BIOSAT Lagon 110




BIOSAT Pervenche 13




BIOSAT Lilas 19







BIOSAT Blé 26




BIOSAT Glacier 43



BIOSAT Pacifique 54



BIOSAT Arctique 58



BIOSAT Anis 62





BIOSAT Lin 11

Kombinieren Sie Ästhetik und Wohlergehen mit hochtechnischen Fasern für antibakterielle und antivirale Wirkung: tötet 99% der Bakterien (getestet an Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumoniae). BIOSAT wurde an 2 Virusstämmen getestet: umhülltes Human Coronavirus HCoV-229 (ähnlich wie Covid-19) und nicht umhülltes murines Norovirus (ähnlich wie Gastroenteritis-Virus). Für erstere tötet BIOSAT nahezu 98% des Virus in weniger als 2 Stunden und für letztere 73% in weniger als 2 Stunden.

Technische Eigenschaften



Non feu



Antiviral

Anwendungen Flächenvorhänge - Trennvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

Zusammensetzung polyester/polyester FR bioactive

Gewicht 135 g/m² 378 g/ml **Breite** 280 cm

Laufrichtung Contresens

Labels France Terre Textile (R016)

Zertifizierungen OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellung 1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.72
Optischer Index	Réflexion lumineuse	57 %
	Absorption lumineuse	16 %
	Transmission lumineuse	27 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	53 %
	Absorption solaire	19 %
	Transmission solaire	28 %
	Transmission UV	2 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 68 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-0.5
	Schuss	-0.5
	Martindale (Cycles)	14000
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	43
	Schuss	37
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	42
	Schuss	129